








PORCELLANATO SMALTATO

PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	METODO DI PROVA ISO TEST METHOD ISO MÉTHODE D'ESSAI ISO PRÜFMETHODE ISO MÉTODO DE PRUEBA ISO	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE VORGESCHRIEBENER REQUISITOS PRESCRIPTOS ISO 13006 - G EN 14411 - G Group Bla	VALORI ASCOT VALUE ASCOT VALEUR ASCOT WERT ASCOT VALORES ASCOT PORCELLANATO SMALTATO GL
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorbition d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	10545 - 3	$E \leq 0,5\%$	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRICHT CONFORME
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	10545 - 4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$ $\geq 355 \text{ kg/cm}^2$	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRICHT CONFORME
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit Resistencia a la abrasión	10545 - 7	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VÉASE FICHA PRODUCTO	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VÉASE FICHA PRODUCTO
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit Resistencia al cuarteado	10545 - 11	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE	NON APPLICABILE NOT APPLICABLE NON APPLICABLE NICHT ANWENDBAR NO APLICABLE
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	10545 - 12	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit Resistencia al ataque ácido y básico	10545 - 13	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit Resistencia a las manchas	10545 - 14	CLASSE 5 CLASS 5 CLASSE 5 BEWERTUNGSGRUPPE 5 CLASE 5	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs Dureza Mohs	EN101	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VÉASE FICHA PRODUCTO	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VÉASE FICHA PRODUCTO
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung Resbalamiento	DIN 51130	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VÉASE FICHA PRODUCTO	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VÉASE FICHA PRODUCTO
	Indice di radioattività Radioactive Index Indice de radioactivité Radioaktivitätszahl Índice de radioactividad	UNI 10797	<1	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRICHT CONFORME
ASTM	Scivolosità Coefficient of friction Degré de glissement Rutschhemmung Resbalamiento	ASTM C1028	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VÉASE FICHA PRODUCTO	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VÉASE FICHA PRODUCTO

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	METODO DI PROVA ISO TEST METHOD ISO MÉTHODE D'ESSAI ISO PRÜFMETHODE ISO MÉTOD DE PRUEBA ISO	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE VORGESCHRIEBENER REQUISITOS PRESCRIPTOS ISO 13006 - G EN 14411 - G Group BIII GL	VALORI ASCOT VALUE ASCOT VALEUR ASCOT WERT ASCOT VALORES ASCOT PORCELLANATO SMALTATO GL
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorbtion d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	10545 - 3	E > 10%	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRICHT CONFORME
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	10545 - 4	spess ≤7,5 mm: ≥15 N/mm ² ≥153 kg/cm ² spess ≤7,5 mm: ≥12 N/mm ² ≥122 kg/cm ²	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRICHT CONFORME
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit Resistencia al cuarteado	10545 - 11	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE	
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Saeure-und laugenfestigkeit Resistencia al ataque ácido y básico	10545 - 13	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit Resistencia a las manchas	10545 - 14	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE
	Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs Dureza Mohs	EN 101	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VÉASE FICHA PRODUCTO	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VÉASE FICHA PRODUCTO
	Indice di radioattività Radioactive Index Indice de radioactivité Radioaktivitätszahl Índice de radioactividad	UNI 10797	<1	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRICHT CONFORME